



Primário Timiplásticos 1 K T500

Primário de adesão 1K para quase todos os plásticos utilizados na indústria automóvel: ABS, EP-laminado, PA, PBT, PC, POM, PP / EPDM, PPO, PUR duro, PUR macio, PVC.

Consumo: 8 – 10 m²/l

Cor	Prata Transparente		
Relação de Mistura			
Endurecedor			
Diluição	Pronto aplicar		
Viscosidade de Aplicação	15 – 20 s Copo Ford 4		
Aplicação	Pressão Pulverização	Bico da Pistola	Número de demãos
Pistola de Pintura	1,6 – 2,0 bar	1.3 – 1.6 mm	1
Airless / Airmix			
Tempo de Vida (Pot Life)			
Espessura do Filme Seco	3 – 5 µm		
Tempo de Espera (Flash Off)	10 – 15 minutos		
Lixagem			
Secagem a 20 °C Secagem a 60 °C	10 – 15 minutos		
VOC	O valor limite máximo de VOC fixado pela UE para este produto (categoria de produto: IIB/c) na sua forma pronta a aplicar é no máx. de 780 g/litro VOC. O conteúdo máximo de VOC deste produto pronto a aplicar é no máximo de 779 g/litro.		
Observações	Condições de Trabalho:	Temperatura: acima dos 10°C Humidade: inferior a 75%	

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos actuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados sem aviso prévio. Uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados finais obtidos na sua utilização.