



TINTA ACRÍLICA NACARADA (2:1)

Tinta Acrílica Nacarada especialmente formulada para a repintura completa ou parcial de veículos comerciais, motocicletas e veículos pesados de mercadorias num sistema de base transparente. Ao repintar com os **Vernizes 2K-HS T120** ou **2K-HS Mate T110** obtém-se uma tinta resistente à intempérie e com o grau de brilho desejado.

Consumo: 7 – 9 m²/l

Cor	Timicor Color-System			
Relação de Mistura	2: 1 em Volume com Diluente BF Normal T440			
Endurecedor				
Diluição	Diluente BF Normal T440			
Viscosidade de Aplicação 20 °C	18 – 22 s 4 mm DIN			
Aplicação	Pressão Pulverização	Bico da Pistola	Número de Demãos	
Pistola de Pintura	3 – 4 bar	1,3 – 1,4 mm	2 – (3)	
HVLP	2,5 – 3,0 bar (pressão int. bico da pistola 0,7 bar)	1,3 mm	2 – (3)	
Tempo de Vida (Pot Life)				
Espessura do Filme Seco	15 – 20 μm			
Tempo de Espera (Flash Off)	2 – 5 minutos entre aplicações			
Secagem	Repintura	Superficial	Toque	Dureza total
Temp. do Objeto 20°C	Após 10 – 20 Min. de espera podem ser aplicados os Vernizes 2K-HS T120 ou 2K-HS Mate T110			

Observações Especiais:

Mexer bem antes de usar!

Condições de Trabalho: de + 10°C e até 75% de humidade relativa do ar.

Não aplicar diretamente sobre tintas termoplásticas envelhecidas!

Todos os produtos devem estar de acordo com os regulamentos das autoridades de saúde ambiental. Proteja o Ambiente.

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos actuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados sem aviso prévio. Uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados finais obtidos na sua utilização.