



MIPA 2K VERNIZ C210

Ficha Técnica

MIPA “2K” C 210 é um verniz acrílico de dois componentes com propriedades de alto teor em sólidos e com protecção UV. Pode ser aplicado sem adição de diluente apresentando um excelente acabamento em brilho e estabilidade da pintura, mesmo com uma só demão de aplicação. Conseguir-se-á assim uma importante economia de tempo e de materiais.

CONSUMO : 6-8 M2/L

CÔR . Transparente

PREPARAÇÃO : 2 : 1

ACTIVADOR : MIPA “2K” MS 10, MS 25 ou MS 40

DILUENTE : MIPA “2K” DILUENTE ; juntar cerca de 10%

VISCOSIDADE : (20°C) 18-20 s 4mm DIN

APLICAÇÃO : PRESSÃO DE AR	BICOS	DEMÃOS
GRAV./SUC. 4-5bar	1.4mm	1-2

POT LIFE : 4 – 6 h

DRY FILM : 40 – 50 micron

FLASH OFF : 5 – 10 min. entre demãos

TEMPO DE SECAGEM:

	LIVRE DE PÓ	SECO AO TACTO	RESISTENTE À FITA
20°C	30min.	12 h	24 h
60°C	5min.	30min.	2 h

CONDIÇÕES DE TRABALHO : Temperaturas acima dos 10°C e humidade relativa do Ar abaixo dos 75%

SEGURANÇA :

MIPA “2K” C210 AII inflamável

MIPA “2K” MS ACTIVADOR AII inflamável, contem isocianetos <0,1%

Todos os produtos devem ser armazenados em conformidade com o regulamentado pelas autoridades sanitárias. Proteja o ambiente.

Esta ficha técnica é meramente de carácter informativo e por si não garante nem vincula embora esta informação seja baseada na pesquisa e na sua utilização durante anos.