



MIPA VERNIZ H. S. C85

FICHA TÉCNICA

MIPA “2K” HS C85 é um verniz acrílico de alto teor em sólidos de dois componentes baseado na mais avançada tecnologia e que permite alcançar um elevado grau de brilho bem como excelente resistência em relação às mais diversas agressões climatéricas , físicas ou químicas

CONSUMO : 6-8M2/L
CÔR: Transparente
PREPARAÇÃO: 2 : 1
ACTIVADOR: MIPA “2K” MS 10, MS 25 ou MS 40
DILUENTE: MIPA “2K” Diluente; juntar cerca de 10%
VISCOSIDADE: (20°C) 18-20s 4mm DIN

APLICAÇÃO:	PRESSÃO DO AR	BICO	DEMÃOS
GRAV. /SUC.	4-5 bar	1.4mm	1-2
POT LIFE:	4-6 h.		

DRY FILM: 40-50 micron
FLASH OFF: 5-10 min. entre demãos

TEMPO DE SECAGEM:	LIVRE DE PÓ	SÊCO AO TACTO	RESIST Á FITA
20°C	30min.	12h	24h
60°C	5min	30min	2h

CONDIÇÕES DE TRABALHO : Temperatura acima dos 10°C e humidade relativa do Ar abaixo dos 75%

SEGURANÇA:

MIPA “2K” HS C85 n/a Nocivo/inflamável
MIPA “2K” MS Activador AII Inflamável contem isocienetos <0,1%
MIPA “2K” Diluente AII Inflamável

Todos os produtos devem ser armazenados em conformidade com o regulamentado das autoridades sanitárias.

Esta ficha técnica é meramente de carácter informativo e por si não garante nem vincula embora esta informação seja baseada na pesquisa e na sua utilização durante anos.